

PIGMENTO FLUORESCENTE



PPG-FL - Pigmento Fluorescente

Descrição do Produto

Os pigmentos fluorescentes da linha PPG-FL oferecem intensa cor e efeito de fluorescência em sua aplicação.

Composição Básica

Pigmento de polímero híbrido óptico modificado

Produtos Relacionados

Linha ACS Evolution Poliéster
Linha Deltron BC

Embalagens

Produto	Descrição	Conteúdo
PPG-FL100	PIGMENTO FLUORESCENTE LEMON	0,400 kg
PPG-FL101	PIGMENTO FLUORESCENTE GREEN	0,400 kg
PPG-FL102	PIGMENTO FLUORESCENTE ORANGE-YELLOW	0,400 kg
PPG-FL103	PIGMENTO FLUORESCENTE ORANGE	0,400 kg
PPG-FL109	PIGMENTO FLUORESCENTE BLUE	0,400 kg
PPG-FL117	PIGMENTO FLUORESCENTE MAGENTA	0,400 kg

Processos


Aplicações:

Homogeneizar o pigmento fluorescente PPG-FL em clear tricoat conforme formulação recomendada.

PIGMENTO FLUORESCENTE



Formulação porcentagem em peso

Sistema de Pintura	Basecoat	Tricoat	Conteúdo
Deltron	D753: 55% D807: 45%	D895: 50% D807: 40% PPG-FL: 10%	Aplicar verniz da linha PPG conforme boletim técnico.
ACS Evolution	BP-06: 100%	BTC-1000: 50% DIL010: 40% PPG-FL: 10%	
 Aplicação:	Sistema de Pintura: Efetuar a aplicação conforme boletim técnico. Tricoat+PPG-FL: 2 passadas simples com intervalo de 5 minutos entre passadas e 10 minutos de flash off antes do verniz. Verniz+PPG-FL: Uma forma de aplicação rápida com maior resistência, pode ser adicionado 10% de PPG-FL diretamente ao verniz para efeito do pigmento fluorescente.		

Prazo de Armazenagem

60 meses

A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35°C.

ATENÇÃO: Os produtos destinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.

Para mais informações:

Customer Refinish 0800 055 4050

customer_tec@ppg.com

PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda

Rod. Anhanguera, Km 106 - Bairro: Jardim São Judas Tadeu

CEP 13180-900

Sumaré – SP - Brasil